

FICHA TÉCNICA

LUVAS TIFFANY 8027



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Luvas TIFFANY 8027

DESCRIÇÃO:

Luva de combate a incêndios urbanos com quatro camadas têxteis (incluindo membrana).

Esta luva apresenta mosquetão de sujeição para facilitar o transportar das luvas pelo utilizador.

MATERIAIS:

Fabricada em pele flor de vaca hidrofugada, com 4 camadas de couro e exterior em crute superior com tratamento especial contra a penetração de água e óleos e conferindo-lhe grande resistência a altas temperaturas.

A camada seguinte é uma composição de técnicos Kevlar® e Nomex® que aumenta a resistência contra a abrasão, calor e de corte.

Possui um reflector no dorso superior da mão e costuras reflectoras o que lhe confere grande visibilidade e distinção.

O punho da luva é em malha, feito de Kevlar®.

ESPECIFICAÇÕES:

Ref.	Características	Tamanhos
Tiffany 8027	Luva de combate a incêndios urbanos com quatro camadas têxteis (incluindo membrana).	6-7-8-9-10-11-12

FICHA TÉCNICA

Luvas TIFFANY 8027

NORMATIVA:

EN 659+A1	Requisitos Acordo EN659	Resultados Teste
3.3 Resistência Abrasão	Nível 3 (min.2000 ciclos)	Nível 4 (8000 ciclos)
3.4 Resistência Corte	Nível 2 (índice 2,5) palma/costas	Nível 5 (>20)
3.5 Resistência Rasgo	Nível 3 (50 N)	Nível 4 (86 N)
3.6 Resistência Perfuração	Nível 3 (100 N)	Nível 3 (136 N)
3.7 Comportamento no fogo	Nível 4 (tempo de arder 2 seg.) (tempo de tolerância 5 seg.)	Nível 4 (0s/0s)
3.8 Resistência ao calor por convecção	Nível 3 (HTI ₂₄ pelo menos 13 seg.) palma / costas	Nível 4 (26.5) Nível 4 (26.5)
3.9 Resistência ao calor radiante	t ₂₄ pelo menos 20 seg. a 40kW/m ²	43,1 s
3.10 Resistência ao calor contacto	Pelo menos 10 seg. a 250°C (seco/húmido)	12.7 s / 10.2 s
3.11 Material revestimento térmico	O material não deve inflamar, derreter e pingar	Material não inflama, derrete e pinga
3.12 Encolher com calor	Max. 5% (comprimento / largura)	Comprimento: 0.27% Largura: 0.85%
3.13 Destreza	Nível 1	Nível 5
3.14 Resistência da costura à ruptura	Min. 350N	409 N
3.15 Tempo de retirar as luvas	Max. 3s (seco/húmido)	Seco: 2,0 s Húmido: 1,0 s
3.18 Resistência à penetração produtos químicos líquidos	Nenhuma penetração em 10 seg.	Nenhuma penetração

CSN EN 659:2004
+A1:2008



EN 407



EN 388



extincêndios
Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.